



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОРОШКОВОЙ КРАСКИ

КОД ПРОДУКТА	09098.06029
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	RAL6029 PP -PARLAK (RAL6029)
ТИП ПРОДУКТА	Полиэфирная (без TGIC)

СОСТАВ	Состоит из полиэфирной смолы, отвердителя, пигментов и наполнителей
---------------	---

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Приемлемы и для внешних и для внутренних работ
---------------------------	--

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕСТЫ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	СТАНДАРТ	ДАННЫЕ
ВИД ПОВЕРХНОСТИ	-	визуально	Ровная
ЦВЕТ	-	визуально	RAL 6029
УРОВЕНЬ ГЛЯНЦА	gloss (60°)	ASTM D523	89 ± 5
ТЕСТ НА УДАР	kg.cm	ASTM D2794	≥ 25
ТЕСТ НА ИЗГИБ	mm	DIN EN ISO 20482	min.6
ТВЕРДОСТЬ	Bucholz	DIN EN ISO 2815	> 83
ТВЕРДОСТЬ (карандаш)	-	ASTM D3363	H-2H
ПЛОТНОСТЬ	gr/cm ³	DIN EN ISO 2811-1	1,56
РАСХОД	m ² /kg	-	9,86
АДГЕЗИЯ (crosshatch)	Gt	ASTM D3359	0

ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СОЛЕВОЙ ТУМАН	ИЗМЕРЕНИЕ	СТАНДАРТ	ДАННЫЕ
МЕТАЛ ОБРАБОТАННЫЙ ЖЕЛЕЗО-ФОСФ	часов	ISO 9227	250
МЕТАЛ ОБРАБОТАННЫЙ ЦИНКА-ФОСФ	часов	ISO 9227	500
МЕТАЛ ОБРАБОТАННЫЙ ХРОМАТИРОВА	часов	ISO 9227	1000

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Окрашиваемая поверхность должна быть предварительно полностью обезжирена. В частности, если требуется высокая коррозионная стойкость и стойкость покрытия, рекомендуется Фосфатация или Хроматирование
---	--

ТИП НАНЕСЕНИЯ	Корона/Трибо
----------------------	--------------

ТЕСТ	ИЗМЕРЕНИЕ	СТАНДАРТ	ДАННЫЕ
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ	mikron (± 5)	ASTM D1186 / D1400	65
УСЛОВИЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ	°C - минут	-	180 - 10

ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА	Однослойный полиэтиленовый пакет и 25 кг-овая картонная коробка
-----------------	---

УСЛОВИЕ ХРАНЕНИЯ	Хранить в сухом(влажность 20-70%) и прохладном (<27C) месте Срок годности - 2 года от даты Производства
-------------------------	--

PULVER KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GOSB Tembelova Alanı 3200 Sokak 3201, Gebze, 41400 Kocaeli / Turkey

Tel: +90 (262) 643 00 01, Fax: +90 (262) 643 00 28, www.pulver.com.tr pulver@pulver.com.tr